

Bio Energy Pellet



PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORI
LUNGHEZZA	mm	$3,15 < L \leq 40$
DIAMETRO	mm	6 ± 1
UMIDITÀ	%	≤ 10
CENERI (550 °C)	%	$< 0,4$
POTERE CALORIFICO INFERIORE	kWh/kg	$\geq 4,6$
DURABILITÀ MECCANICA	%	≥ 98
DENSITÀ APPARENTE	Kg/m3	$600 \leq BD \leq 750$
ZOLFO	%	$\leq 0,04$
AZOTO	%	$\leq 0,3$
CLORO	%	$\leq 0,02$

